

CE

TCM

05

TECPROLANA BASICO (0/1)

Mortero para revoco proyectado de uso corriente(G) para uso interior

UNE-EN 998-1 Morteros para revoco y enlucido

Reacción frente al fuego		Clase A1	Clase A1
Adhesión (Revocos)	UNE-EN 1015-12	>0.3 N/mm ² - FP : B	
Absorción de agua	UNE EN-1015-18	W 2 (C < 0.2)	C = 0.05
Permeabilidad al vapor de agua (revocos)	UNE-EN 1015-19	< 15	< 15
Conductividad térmica		0.67 W / mk	0.67 W/mk
Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo)		PND	